



Caractéristiques techniques générales

Couleur	Blanc et gris
Aspect	Pâteux
Masse volumique	Humide : $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ Sec : $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Teneur en extrait sec	$86 \pm 5 \%$
Elasticité	Allongement minimum 15 % Compression minimum 15 %
Réaction au feu	Classe E

Description du produit

PROMASEAL®-A est un mastic acrylique monocomposant pour le calfeutrement d'interstices, joints ou ouvertures. Le matériau présente une bonne adhérence sur de nombreux supports et peut être peint.

Application

PROMASEAL®-A permet le calfeutrement de joint de construction (mouvement < 7,5 %) en dalle ou voile béton. Il permet le calfeutrement autour des traversants (câbles, botes de câbles et tubes métalliques).

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec (3 ° C à 35 ° C).
Durée de conservation : 12 mois en emballage ouvert.
Après ouverture, utiliser rapidement.

Environnement et sécurité

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande et sur notre site internet.

Conditionnement

Carton de 12 cartouches de 310 ml (sous réserve de modification).

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.