



Caractéristiques techniques générales

Couleur	Blanc
Aspect	Liquide
Masse volumique	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Viscosité	Environ 30 Pa.s
Épaisseur maximale	Environ 1 mm
Température d'expansion	Environ 300 °C
Ratio d'expansion	Environ 1:22
Réaction au feu	Classe C-52, d0
Teneur en COV	38 g/l

Description du produit

PROMASTOP®-I liquid est un enduit intumescent "hybride" à base aqueuse. Grâce à ses propriétés intumescentes, PROMASTOP®-I liquid permet la protection contre la propagation des fumées et du feu. Son utilisation aisée sur des panneaux de laine minérale permet une installation rapide et propre pour le calfeutrement des trémies.

Application

PROMASTOP®-I liquid est un enduit qui s'applique sur de la laine minérale permettant des calfeuttements de différents traversants (câbles, tubes, etc.) dans les dalles ou voiles béton.

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec (3 ° C à 35 ° C).
Durée de conservation : 6 mois en emballage fermé.
Après ouverture, utiliser rapidement.

Conditionnement

Seau de 12,5 kg (sous réserve de modification).

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.