



Description du produit

Colle enduit en poudre spécialement formulée pour le montage des plaques **GEOFLAM®** et **GEOTEC®**.

Permet également le collage des différents matériaux du bâtiment : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, bloc de béton cellulaire, etc.

Utilisable aussi pour l'enduisage de finition sur la plupart des supports.

Composition et aspect

Plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants. Plâtre blanc.

Caractéristiques techniques

Réaction au feu A1 suivant la norme EN 13501-1

Temps d'utilisation : environ 2 heures suivant les conditions ambiantes.

Consommation moyenne

1 sac de colle = 10 à 20 m².

Temps de séchage

5 à 6 heures en fonction des conditions ambiantes.

Taux de gâchage

Environ 12 à 14 L d'eau par sac de 25 KG.

Supports admis

Carreaux de plâtre hydrofugés ou non / Plâtre / Béton cellulaire.

Revêtement

Tous types de produits à l'exception des produits à base de ciment.

Précautions d'emploi

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Préparation des supports

Les supports doivent être secs et dépoussiérés.

Conditionnement

Sacs de 25 kg.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d'eau), dans un endroit frais et sec, protégé du gel et de la chaleur.

Durée de conservation : 6 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

** FDS sur demande*